

金属・プラスチック用 2液型アクリルシリコン塗料

アルティパワールド (787-ライン)

概要

ノートパソコン、情報機器等の電子通信機器、家電製品、光学機器等の成形品には、金属素材-プラスチック素材の一体成型が主流であり、金属部分とプラスチック部分に同時に塗装できる塗料が必要となります。

本製品アルティパワールドは 2液型アクリルシリコン塗料で、各種金属素材、プラスチック素材に対して幅広い密着性を有し、金属素材とプラスチック素材が一体成型となっている被塗装物でも一度に塗装することが可能となっております。また、塗装外観(色調、光沢)の差が生じにくく、生産の効率化に適した塗料となっております。

特徴

1. 各種素材への密着性良好
2. 乾燥性、作業性に優れる
3. 耐湿試験後の密着性に優れる
4. 2液型ウレタン塗料よりプラスチック素材への侵しが少ない

品番

787- アルティパワールド各色

推奨シンナーおよび硬化剤

(シンナー)

- Z-27883 アルティパワールド シンナー(速乾タイプ)
- Z-27885 アルティパワールド シンナー(標準タイプ)
- Z-27886 アルティパワールド シンナー(遅乾タイプ)

(硬化剤)

Z-787-10B(標準)

*) 多層コート仕様では、塗装条件が異なる場合があります。
詳しくは弊社営業部までお問い合わせ下さい。

適応素材

ABS, PC/ABS,
SPCC-SB 磨き鋼板,
SPCC-SB リン酸亜鉛処理鋼板,
アルミニウム(A1050P), アルミニウム合金(A5052P),
ステンレス(SUS-304),
亜鉛鉄板, 真鍮,
無電解 Ni メッキ, クロムメッキ, ニッケルクロムメッキ

使用上の注意

1. 素材に離型剤等の異物が付着していると密着不良やハジキの要因となりますから、洗浄してから塗装して下さい。
2. シンナーは溶剤の種類によって、物性低下を招く恐れがありますので、必ず専用シンナーを御使用下さい。
3. 様々なグレードの素材が登場しており、本来の性質と異なる場合もありますので、あらかじめ御確認の上、御使用下さい。
4. 御使用前に必ず均一に攪拌して御使用下さい。塗装の際は、攪拌式のタンクに希釈塗料を入れ攪拌しながら塗装して下さい。
5. 塗料は直射日光を避け、冷暗所(-20~40℃)での保存をして下さい。
6. 2液型塗料ですので、必要量だけを作成して下さい。可使時間は 20℃にて、8 時間です。可使時間以上になりますと、本来の性能が発揮できない場合がありますので御注意下さい。
7. その他の注意事項につきましては、SDS 等を御参照下さい。

この塗料についてのお問い合わせは、下記にお願い申し上げます。

武蔵塗料株式会社

358-0032 埼玉県入間市狭山ヶ原 11-2

営業部 : Tel.04-2908-7634 Fax.04-2935-0273

開発技術部 : Tel.04-2934-4138 Fax.04-2935-2736

武蔵塗料株式会社 大阪事業所

578-0921 大阪府東大阪市水走 1-17-13

Tel.072-963-1133 Fax.072-963-060

武蔵塗料株式会社 名古屋営業所

485-0012 愛知県小牧市小牧原新田 1758-1 小牧原 well's 21 南館 A 号室

Tel.0568-54-2113 Fax.0568-54-2117

武蔵塗料株式会社 広島事業所

739-0038 広島県東広島市田口研究団地 4-13

Tel.082-436-3423 Fax.082-425-6316

アルティパワールド (787-ライン)

標準塗装仕様		
項目	仕様	
配合比 塗料:硬化剤:シンナー(重量比)	10:1:10±1	
塗装粘度(岩田簡易粘度計 NK-2, 20°C)	10±1 秒	
塗装方法	ガン口径	1.3±0.3mm φ
	スプレー圧	0.3±0.1MPa
スプレーガンと被塗物距離	25±5cm	
乾燥条件	セッティング温度×時間	25°C×5 分
	乾燥温度×時間	80°C×30 分
標準膜厚	15±5 μm	

■塗膜性能

試験項目	試験条件	ABS	A1050	SUS-304
密着性	1mm 角基盤目セロテープ剥離試験(10×10)	100/100	100/100	100/100
鉛筆硬度	鉛筆引っかき試験機, 三菱ユニ, 荷重 1kg, キズ法	F	H~2H	H~2H
耐消しゴム 磨耗性	ソニー消しゴム試験機, 荷重 1.64kgf, 100 回, 素地露出無きこと	合格	合格	合格
耐アルコール性	99.5%エタノールラビング, 500g/cm ² , 100 回, 素地露出無きこと	合格	合格	合格
耐酸性	0.1N H ₂ SO ₄ , 5cc, 常温×24 時間, 外観異常無きこと	合格	合格	合格
耐アルカリ性	0.1N NaOH, 5cc, 55°C×4 時間, 外観異常無きこと	合格	合格	合格
耐ガソリン性	レギュラーガソリン, 4 時間浸漬, 外観異常無きこと	合格	合格	合格
耐熱性	85°C×96 時間放置後に密着性試験	100/100	100/100	100/100
耐湿性	50°C×98%RH×120 時間後に密着性試験	100/100	100/100	100/100
耐ヒート サイクル性	-20°C×3 時間 ⇄ 60°C×3 時間, 10 サイクル後に密着性試験	100/100	100/100	100/100
耐候性	サンシャインウェザーメーター, 300 時間, 色差 ΔE=1.0 以内	合格	合格	合格
試験片 作成条件	素材 弊社 ABS、アルミニウム A1050P、ステンレス SUS-304 787- アルティパワールド シルバー 塗料: 硬化剤(Z-787-10B):シンナー(Z-27885)=10:1:10(重量比) セッティング 25°C×5 分 乾燥 80°C×30 分(室温にて 7 日間放置後に試験開始) 膜厚 15±1 μm			
※本文中の特性値は、弊社での試験結果を参考までに掲げた一例であり、規格値を示すものではありません。 需要家各位におかれましては、十分にご検討の上、御採用頂きますようお願い致します。 ※製品仕様は改良の為、予告なく変更する場合がございますのでご了承ください。				